



11

SC BAUMIT ROMÂNIA COM SRL
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, Sector 6, București, România

Baunit Baumacol FlexUni

DoP: 01-BRO-Baumacol FlexUni

Reacția la foc / Brandverhalten / Reaction to fire / Реакция на огонь	Clasa E (WFT) / Klasse E (WFT) Class E (WFT) / Класса E (WFT)
Aderență inițială prin tracțiune/Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung / High initial tensile adhesion strength / Начальная сцепления при растяжении	> 1,0 N/mm²
Aderență după imersie în apă/Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung / High tensile adhesion strength after water immersion/Сила сцепления после погружения в воду	> 1,0 N/mm²
Aderență după acțiunea căldurii/Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung / High tensile adhesion strength after heat ageing / Сила сцепления после теплового действия	> 1,0 N/mm²
Aderență după cicluri de îngheț-dezgeț / Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung / High tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles / Сила сцепления после цикла заморозки и разморозки	> 1,0 N/mm²
Deformație transversală / Querverformung / Transverse deformation / Поперечная деформация	Clasa S1 / Klasse S1 Class S1 / Класса S1
Open-time (după 20 min) / Offenzeit (nach 20 min) / Open-time (after 20 min) / Время открытия (через 20 мин)	< 0,5 N/mm²
Alunecare / Abrutschen / Slip / Скольжение	< 0,5 mm
Emisii de substanțe periculoase / Emissionen gefährlicher Stoffe / Emissions of hazardous substances / Выбросы опасных веществ	Vezi fișa de securitate / Siehe Sicherheitsblatt / See Security Sheet См. Лист безопасности
SR EN 12004 +A1:2012 NB: 1803 Adeziv îmbunătățit pe bază de lianți minerali, deformabil, cu alunecare redusă utilizat pentru lipirea placajelor ceramice la pereți și pardoseli, interior-exterior - C2TS1 / Verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen, verringertem Abrutschen für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich - C2TS1/ Improved deformable cementitious adhesive with reduced slip for internal and external tiling - C2TS1/ Улучшенный клей на основе минеральных вяжущих веществ, пониженная скольжения, поддающийся деформации, используется для склеивания керамической плитки стен и пола для внутренних и наружных работ - C2TS1	
www.baumit.ro/PRODUCE/DOP	